

Описание материала

Прокладочный материал из терморасширенного графита (степень чистоты графита мин. 99%), армированный сеткой саржевого плетения из нержавеющей стали (1.4301/AISI 304).

Области применения

- Высокотемпературные динамические нагрузки.
- Широко применяется в нефтехимической промышленности.
- Фланцевые соединения, насосы, запорная арматура в общей и нефтехимической промышленности.

Высокая технологичность

novaphit EXTRA® легко поддаётся обработке обычным режущим инструментом. Используя обычные ножницы, тонкая армированная нержавеющая сетка и минимальный размер ячеек легко поддаётся резанию готовых прокладок.

Размер листа 1500x1500мм позволяет производить цельные прокладки большого размера.

На благо человека и природы

Frenzelit сертифицированн по ISO 9001, ISO/TS 16949 и ISO 14001. Это гарантирует открытость во всех направлениях нашей деятельности и даёт безопасность при применение наших продуктов. При возникновении вопросов наши сотрудники будут рады вам помочь.


gaskets@frenzelit.ru




creating hightech solutions

Рекомендации по применению

в зависимости от температуры и давления



Другие среды*




Рекомендуемые температуры и давления, указанные в таблице, определены для использования прокладок толщиной в 2 мм и гладких фланцев. При применении тонких прокладок могут быть достигнуты более высокие параметры.

*Пример для использования с другими распространенными видами сред. Чтобы получить более точную информацию по отдельным случаям, можно воспользоваться специализированной программой Frenzelit novaDISC, или же связаться с нашим техническим специалистом.

Гарантинные обязательсвтва

Вышеуказанные технические данные получены в условиях стандартных применений. Гарантия работоспособности не может быть обеспечена в полной мере из-за большого различия монтажных и производственных условий.

Коэффициент усадки 2,0 мм



Технические данные

Общие данные

Связующие	без органических эластомеров		
Опознавательный цвет	графитовый		
Допустимые отклонения размеров	по стандартам DIN 28 091-1		
Физические характеристики толщина образца 2,00 мм	нтд	Физ.еди- ница	Вели- чина*
Обозначение	DIN 28 091-4		GR-10-I-1M-Cr
Плотность	DIN 28 090-2	[г/см ³]	1,20
Предел прочности	DIN 52 910		
при растяжении			
вдоль		[H/mm²]	8
поперёк		[H/mm²]	7
Прочность на сжатие $\sigma_{dE/16}$	DIN 52 913		
175 ℃		[H/мм²]	46
300 ℃		[H/mm²]	45
Сжимаемость	ASTM F 36 J	[%]	40
Восстанавливаемость	ASTM F 36 J	[%]	10
Коэф. холодной усадки ϵ_{KSW}	DIN 28 090-2	[%]	40
Коэф. холодн. восст. объёма ϵ_{KRW}	DIN 28 090-2	[%]	4
Коэф. горячей усадки ε _{WSW/300}	DIN 28 090-2	[%]	2,5
Коэф. гор. восст. объёма $\epsilon_{WRW/300}$	DIN 28 090-2	[%]	3
Восстанавливаемость R	DIN 28 090-2	[MM]	0,060
Содержание хлорида	DIN 28 090-2	[ппм]	≤ 50
	* = Типовое значение		

Данные по поставке

Размер листа: 1500 х 1500 мм

• Толщина: 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 мм

• Другие толщины и размеры можно получить по заявке.

Инструкция по монтажу

- Очистить фланцевую поверхность и при этом не повредить поверхность.
- Проверить фланцевую поверхность на параллельность и неровность, при необходимости обработать поверхность.
- Прокладки хранить в сухом месте. Перед монтажем прокладку проверить на повреждения.
- Вспомогательную смазку не применять!
- Проверить резьбу болтов. Повреждённые болты заменить на новые.
- Предварительный монтаж вручную (затягивание болтов с гайками) исполнять равномерно.
- Болты затягивать динамометрическим ключём крестнакрест, тремя этапами (первый на 50%, потом примерно на 80%, и заключительно 100%).

CO Frenzelit

creating hightech

solutions

Z/1/10.10/001/FZ

Предыдущие издания являются недействительными. Изменение технических данных возможно.

Прокладочные материалы

Технические ткани

Компенсаторы

Изоляционные материалы

Frenzelit Werke GmbH P.O. Box 11 40 · 95456 Bad Berneck · Germany Phone: +49 9273 72-0 · Fax: +49 9273 72-221 info@frenzelit.de · www.frenzelit.com